

## DŘEVOPAR (vlysy – tl. 21 mm)

Název	Délka (mm)	Šíře (mm)	Jakost I. VÝBĚR Cena (Kč/m <sup>2</sup> )	Jakost II. KLASIK Cena (Kč/m <sup>2</sup> )	Jakost III. STANDARD Cena (Kč/m <sup>2</sup> )	Jakost IV. STYL Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Buk	350-500	50-70	876,00	731,00	533,00	433,00
Buk	250-300	50-70	753,00	608,00	471,00	408,00
Dub	350-500	50-70	1 184,00	982,00	792,00	561,00
Dub	250-300	50-70	1 061,00	859,00	669,00	536,00
Jasan	350-500	50-70	1 228,00	1 017,00	792,00	561,00
Jasan	250-300	50-70	1 105,00	894,00	669,00	536,00
Javor	350-500	50-70	1 184,00	982,00	533,00	433,00
Javor	250-300	50-70	1 061,00	859,00	471,00	408,00

## DŘEVOPAR – průmyslová mozaika – kantovka

Název	Rozměr tabulky z lamelky (mm)	Počet tabulek v m <sup>2</sup>	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Buk	160 x 320	20 ks	535,00
Dub, Jasan, Javor	160 x 320	20 ks	643,00

## POPIS TŘÍD JAKOSTI – DŘEVĚNÉ PARKETY DŘEVOPAR – BUK

Znaky – líc vlysu	Třída VÝBĚR	Třída KLASIK	Třída STANDART	Třída STYL
Zdravá běl	neposuzuje se	neposuzuje se	neposuzuje se	neposuzuje se
Očka	zdravá do 2 mm	zdravá do 5, černá do 2 mm	černá do 5 mm	
Suky (zdravé, srostlé)	nedovolují se	2 do průměru 15 mm	2 do průměru 20 mm i černé	
Suky shnilé	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	
Výsušné trhliny	nedovolují se	dovolují se do 5 mm délky	do 15 mm délky	
Zárasty	nedovolují se	nedovolují se	dovolují se mírné stopy	
Blesková trhlina	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	
Odklon vláken	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	
Zdravé jádro	nedovoluje se	dovoluje se do 1/3	dovoluje se bez omezení	
Barevné rozdíly (včetně tmavého jádra, červeného jádra apod.)	mírný rozptyl se dovoluje*, slabé stopy přirozeného vyblednutí se dovolují	dovolují se jádro do 1/3	dovolují se jádro do 2/3	všechny znaky povoleny bez omezení velikosti nebo četnosti, pokud nezhoršují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy
Stopy po prokládání (zapaření)	nedovolují se	dovolují se	dovolují se	
Dřeňové paprsky	dovolují se	dovolují se	dovolují se	
Biotické znehodnocení	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se zamodráání	dovoluje se zamodráání a výletové otvory
Znaky – skryté části	Všechny znaky jsou povoleny bez omezení velikosti nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy.			

\* Pro pařený buk: dovoluje se.

## POPIS TŘÍD JAKOSTI – DŘEVĚNÉ PARKETY DŘEVOPAR – DUB

Znaky – líc vlysu	Třída VÝBĚR	Třída KLASIK	Třída STANDART	Třída STYL
Zdravá běl	neposuzuje se	slabé stopy dovoleny	dovoluje se do 2/3 šířky	
Očka	zdravá do 2 mm	zdravá do 5, černá do 2 mm	černá do 5 mm	
Suky (zdravé, srostlé)	nedovolují se	2 do průměru 15 mm	2 do průměru 20 mm i černé	
Suky shnilé	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	
Výsušné trhliny	nedovolují se	dovolují se do 5 mm délky	dovolují se do 15 mm délky	
Zárasty	nedovolují se	nedovolují se	dovolují se mírné stopy	
Blesková trhlina	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	
Odklon vláken	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	
Zdravé jádro	neposuzuje se	neposuzuje se	neposuzuje se	
Barevné rozdíly	mírný rozptyl se dovoluje	dovolují se*	dovolují se bez omezení	
Stopy po prokládání	nedovolují se	dovolují se	dovolují se	
Dřeňové paprsky	dovolují se	dovolují se	dovolují se	
Biotické znehodnocení	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se zamodráání	dovoluje se zamodráání a výletové otvory
Znaky – skryté části	Všechny znaky jsou povoleny bez omezení velikosti nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy.			

\* Tmavé jádro dubu.

## POPIS TŘÍD JAKOSTI – DŘEVĚNÉ PARKETY DŘEVOPAR – JASAN a JAVOR

Znaky – lic vlisy	Třída VÝBĚR	Třída KLASIK	Třída STANDART	Třída STYL
Zdravá běl	neposuzuje se	neposuzuje se	neposuzuje se	neposuzuje se
Očka	zdravá do 2 mm	zdravá do 5, černá do 2 mm	černá do 5 mm	
Suky (zdravé, srostlé)	nedovolují se	2 do průměru 15 mm	2 do průměru 20 mm i černé	
Suky shnilé	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	
Výsušné trhliny	nedovolují se	dovolují se do 5 mm	do 15 mm délky	
Zárosty	nedovolují se	nedovolují se	dovolují se mírné stopy	
Blesková trhlina	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	
Odklon vláken	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	
Zdravé jádro	nedovoluje se	dovoluje se do 1/3	dovoluje se bez omezení	
Barevné rozdíly (včetně tmavého jádra, červeného jádra apod.)	mírný rozptyl se dovoluje, mírné stopy přirozených změn barvy a stopy minerálů se dovolují	dovolují se jádro do 1/3	dovolují se jádro do 2/3	
Stopy po prokládání	nedovolují se	dovolují se	dovolují se	
Dřeňové paprsky	dovolují se	dovolují se	dovolují se	
Biotické znehodnocení	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se zamodráním	dovoluje se zamodráním a výletové otvory

všechny znaky povoleny bez omezení velikosti nebo četnosti, pokud nezhoršují pevnost nebo odolnost proti opotřebení dřevěné podlahy

### Znaky – skryté části

## MOSAIC (vlisy – tl. 21 mm)

Název	Délka (mm)	Šíře (mm)	Druh I. NATUR Cena (Kč/m <sup>2</sup> )	Druh II. STANDARD Cena (Kč/m <sup>2</sup> )	Druh III. RUSTIKAL Cena (Kč/m <sup>2</sup> )	Druh IV. INDUSTRI Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Dub	500-550	60	942,00	869,00	748,00	207,00
Dub	400-450	60	984,00	886,00	783,00	207,00
Dub	350-360	60	887,00	770,00	696,00	207,00
Dub	300	60	855,00	761,00	683,00	207,00
Dub	350-400-500	40	700,00	-	623,00	-

## MOSAIC – mozaikové parkety – tabulový vzor

Název	Druh	Balení (m <sup>2</sup> )	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Dub	Extra	14 plat = 2,867	320 x 640 x 8	500,00
Dub	Standard	14 plat = 2,867	320 x 640 x 8	430,00
Dub	Rustikal II.	14 plat = 2,867	320 x 640 x 8	350,00

## MOSAIC – mozaikové parkety – rybinový vzor, anglický vzor

Název	Druh	Balení (m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Dub	Extra		450,00
Dub	Standard	rybinový vzor - 14 plat dvoj. = 2,048	437,00
Dub	Rustikal II.	anglický vzor - 14 plat jedn. = 2,509, dvoj. = 2,156	353,00

## MOSAIC – mozaikové parkety – zámecké vzory

Název	Jakost	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Zámecké vzory	I.	1 582,00
Zámecké vzory	II.	1 391,00
Zámecké vzory	mix I. + II.	1 487,00

## MOSAIC – mozaikové parkety – průmyslová mozaika

Název	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
Průmyslová mozaika	590,00

## Parquetové lišty

Název	Jakost	Cena (Kč/bm)
Plochá dub, jasan, buk pařený	I.	44,00
Plochá buk	I.	38,00
Profilovaná jednostranná, buk	I.	48,00
Profilovaná oboustranná, buk	I.	51,00
Profilovaná jednostranná, dub, jasan, buk pařený	I.	62,00
Profilovaná oboustranná dub, jasan, buk pařený	I.	65,00

## POPIS TŘÍD JAKOSTI – DŘEVĚNÉ PARKETY MOSAIC

### Klasické parkety

<b>I. Natur (DUB)</b>	Podlaha odpovídající vyšším nárokům na interiér. Jednotlivé parkety jsou bez suků, bělí, povolena jsou dvě černá očka do velikosti 2 mm, dokreslující vyšší kvalitu podlahy. Podlaha působí vyrovnaně, s malými barevnostními odchylkami mezi jednotlivými vlysy.
<b>II. Standard (DUB)</b>	Parketová podlaha s živou přírodní strukturou a klidnými barvami nachází uplatnění v širokém spektru bytových i nebytových prostor. Zdravé součky do velikosti 15mm, černé součky a běl nejvíce vypovídají o přírodním materiálu.
<b>III. Rustikal (DUB)</b>	Parketová podlaha s živou přírodní strukturou, s výraznými barvami, zdravými a černými suký. Běl v některých vlysech jenom umocňuje krásu masivních parket.
<b>IV. Industri (DUB)</b>	Veškeré ostatní vady. Kůra povolena pokud nezasahuje do lící strany parkety.

### Mozaikové parkety

<b>Jakost Rustikal I. (DUB)</b>	Suky zdravé povoleny do velikosti 4 mm, černé do 2 mm, povolena svalovitost v oblasti suků, běl nepovolena, výrazné barevné rozdíly.
<b>Jakost Standard (DUB)</b>	Bez suků, běl povolena jen v kombinaci (proužek), povolena ojedinele zdravá očka do velikosti 1mm, fládr povolen, nepřirozené zbarvení vyloučeno, standardní barevnostní rozdílnost.
<b>Jakost Natur (DUB)</b>	Bez suků, bělí, fládr povolen, nepřirozené zbarvení vyloučeno, jen jemné barevné rozdíly.

## UŽITEČNÉ INFORMACE

### PŘI VÝBĚRU DŘEVĚNÉ PODLAHY NA PODLAHOVÉ TOPENÍ JE VHODNÉ DODRŽET TYTO PRAVIDLA:

- Vhodný výběr dřeviny (např. dub, merbau a zároveň nedoporučujeme např. buk, habr, jasan).
- Lepší je olejovaná úprava povrchu.
- Dřevo plnoplošně lepit (v případě ploucového provedení podlahy nepoužívat podložky jako jsou korek atd., které zapříčiňují tepelné ztráty podlahy).
- Teplota na povrchu podlahy max. 26 °C (28 °C) (optimální teplota je 22-23 °C).
- Relativní vlhkost vzduchu v místnosti: 45-65 %.
- Teplota vody v podlahovém systému: max. 40 °C.
- U novostaveb je nutné dodržet diagram ohřevu (na požádání u našich obchodních zástupců).

### Údaje o bobtnání, respekt. smršťování různých druhů dřevěných parket

Druh dřeva	Bobtnání, respektive smršťování na 1 % změny vlhkosti dřeva	Druh dřeva	Bobtnání, respektive smršťování na 1 % změny vlhkosti dřeva
Buk	0,31 %	Cedr	0,22 %
Javor	0,31 %	Modřín	0,21 %
Jasan	0,26 %	Jilm	0,21 %
Smrk	0,24 %	Třešeň	0,21 %
Jedle	0,24 %	Ořech	0,21 %
Akát	0,24 %	Borovice	0,19 %
Bříza	0,23 %	Douglaska (douglas-smrk)	0,19 %
Dub	0,22 %	Kaštan	0,18 %
Hrušeň	0,22 %		